

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW

Beskrivning

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW är en fiberarmerad, cementbaserad, självavjämnande avjämningsmassa speciellt framtagen för Roth QuickTemp ClimaComfort® system och Roth QuickTemp Compact® system

Teknisk beskrivning

Vattentillförsel:	4,5 - 5,0 liter/25 kg
Blandningstid:	2 - 4 minuter
Materiallätgång:	1,7 kg/m ² , mm
Största kornstorlek:	Max 1 mm
Skiktjocklek:	10 - 50 mm
Tryckfasthet efter 28 dygn:	> 30 MPa
Dragfasthet efter 28 dygn:	> 6 MPa
Torktid (vid +20°C, 50% RF):	1 dygn/cm
Användningstemperatur:	+10 - +25°C.

Utflytningen ska vara 155 - 165 mm (SS 923519).

Klassificering enligt EN 13813:

Tryck:	C30
Dragfasthet:	F6
Krympning efter 28 døgner:	< 0,04%
Vidhäftning mot primad betong:	> 1,5 MPa
Öppen arbetstid:	ca. 30 min
Gångbar:	2 - 5 timmar
Beläggning av klinkers:	1 dygn
Beläggning av trögolv:	3 dygn

Lagring

Lagras torrt. Bör användas innan 12 månader efter produktionsdatum (står på säcken).

RSK nr. 242 11 49

VARNING

Cement 1 - 5%.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Inandas inte damm.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.



Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Spill och föroreningar bör undvikas. Innehållet/behållaren lämnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.