

Roth Compact® FLEX FIX

Beskrivning

Roth Compact® FLEX FIX är ett cementbaserat, flexibelt lim som säkerställer hög vidhäftning mot tryckfast EPS och aluminium i samband med förläggning av klinkers på Roth Compact® system.

Teknisk beskrivning

Vattentillförsel:	6,0 - 6,6 liter/25 kg
Blandningstid:	2 - 4 minuter
Materiallätgång:	4 - 8 kg/m ²
Största kornstorlek:	Max 0,5 mm
Skiktjocklek:	Avgörs av storlek på fixkam, som väljs efter storlek på plattor/skivor.
Tryckfasthet efter 28 dygn:	> 18 MPa
Torktid (vid +20°C, 50% RF):	6 - 8 timmar
Användningstemperatur:	+10 - +25°C.
Vidhäftning till primad betong:	> 1,5 MPa
Vidhäftning till aluminium:	> 0,5 MPa
Öppen arbetstid:	60 - 90 min
Justeringstid för klinkers:	30 - 40 min
Hårdning börjar (efter utläggning):	10 - 15 min
NS-EN 12004:2007:	C2/S1

Utflytningen ska vara 155 - 165 mm (SS 923519).

Lagring

Lagras torrt. Bör användas innan 2 år efter produktionsdatum (står på säcken).

RSK nr. 242 11 12

(SE) VARNING

30 - 60 % cement

Irriterar huden.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Inandas inte damm.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten.



Produkten klassas som farligt avfall, men hårdnar vid tillsats av vatten efter få timmar och kan därefter tas hand om som ofarligt byggavfall.

Innehållet/behållaren lämnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.